



日 本 国 特 許 庁
JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office

出 願 年 月 日

Date of Application:

2000年11月 8日

出 願 番 号

Application Number:

特願2000-340416

出 願 人


Applicant(s):

日東電工株式会社

2001年10月26日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

及川耕造



出証番号 出証特2001-3094987

【書類名】 特許願

【整理番号】 00NP695

【あて先】 特許庁長官殿

【国際特許分類】 G02B 26/06

【発明者】

 【住所又は居所】 大阪府茨木市下穂積 1 丁目 1 番 2 号日東電工株式会社内

 【氏名】 梅本 清司

【特許出願人】

 【識別番号】 000003964

 【氏名又は名称】 日東電工株式会社

 【代表者】 山本 英樹

【代理人】

 【識別番号】 100088007

 【弁理士】

 【氏名又は名称】 藤本 勉

【手数料の表示】

 【予納台帳番号】 052386

 【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

 【物件名】 明細書 1

 【物件名】 図面 1

 【物件名】 要約書 1

 【包括委任状番号】 9006504

【ブルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 偏光板

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 偏光子の少なくとも片面に、波長 550nm の光による面内位相差が 190～320nm である 2 層の位相差フィルムよりなる透明保護フィルムを、その各位相差フィルムの遅相軸が偏光子の吸収軸と平行関係となるように接着してなり、かつ面内の屈折率を n_x 、 n_y 、厚さ方向の屈折率を n_z として $n_x > n_y$ 及び $N_z = (n_x - n_z) / (n_x - n_y)$ としたとき、前記 2 層の位相差フィルムが当該 N_z に基づいて 0.65～0.85 のものと 0.15～0.35 のものとの組合せからなることを特徴とする偏光板。

【請求項 2】 請求項 1 において、 N_z が 0.65～0.85 の位相差フィルムを偏光子側に配置してなる偏光板。

【請求項 3】 請求項 1 又は 2 において、偏光子が吸収二色性のものである偏光板。

【請求項 4】 請求項 3 において、吸収二色性偏光子がヨウ素又は二色性染料を含有するポリビニルアルコール系の一軸延伸フィルムからなる偏光板。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の技術分野】

本発明は、クロスニコルに配置した偏光子間において視角の変化により生じる偏光子の軸変化に基づく光漏れを広帯域の可視光域で防止して広視野角の液晶表示等を達成しうる偏光板に関する。

【0002】

【発明の背景】

偏光子ではそれをクロスニコルに配置したとき法線（正面）方向では正常に光が遮断される場合においても、方位を変えて斜視したときに光漏れが生じる問題点があった。これは斜視による見掛け角度の変化で偏光子間のクロスニコルの光軸関係がズレて崩れることによる。従来、斯かる方位角による光漏れ問題の解消を図ったものとしては、位相差が 190～320nm で後述する N_z が 0.1～0

． 9 の複屈折性を示す透明保護フィルムをその遅相軸が偏光子の吸収軸に対し平行となるように配置した偏光板が知られていた（特開平 4 - 3 0 5 6 0 2 号公報）。

【 0 0 0 3 】

前記の偏光板は、水分の侵入防止等による耐久性の向上を目的に偏光子の片面又は両面に接着する透明保護フィルムとして、それまでの複屈折性を殆ど示さないトリアセチルセルロース（TAC）フィルム等による等方性の透明保護フィルムに代えて、可視光に対し約 $1/2$ 波長の位相差特性を示すフィルムを用いて視角変化による偏光子間の吸収軸等のズレを補償するようにしたものである。しかしながら斯かる補償対策では、波長分散に対処できない問題点があった。

【 0 0 0 4 】

すなわち一般に位相差フィルムでは波長にて位相差が相違する波長分散が生じるため前記した $1/2$ 波長板としての機能は特定の波長光に対してのみ現れ、他の波長光に対しては $1/2$ 波長板として正確に機能せずそれらの波長光が直線偏光性に劣ることとなって着色問題が発生する。ちなみに位相差フィルムの特性を視感度が最高の波長 550nm 近傍の光の補償に最適化した場合、他の波長光では最適化条件よりズレて青色に着色し、液晶表示装置等に適用した場合にその着色問題が表示のニュートラル性の低下問題として表出する。

【 0 0 0 5 】

【発明の技術的課題】

本発明は、クロスニコルに配置した偏光子を光軸からズレた方位より斜視しても光漏れを生じにくく、かつ波長分散による着色も生じにくくてニュートラル性に優れる偏光板の開発を課題とする。

【 0 0 0 6 】

【課題の解決手段】

本発明は、偏光子の少なくとも片面に、波長 550nm の光による面内位相差が 190～320nm である 2 層の位相差フィルムよりなる透明保護フィルムを、その各位相差フィルムの遅相軸が偏光子の吸収軸と平行関係となるように接着してなり、かつ面内の屈折率を n_x 、 n_y 、厚さ方向の屈折率を n_z として $n_x > n_y$ 及

び $N_z = (n_x - n_z) / (n_x - n_y)$ としたとき、前記 2 層の位相差フィルムが当該 N_z に基づいて 0.65 ~ 0.85 のものと 0.15 ~ 0.35 のものの組合せからなることを特徴とする偏光板を提供するものである。

【0007】

【発明の効果】

本発明によれば、視角の変化に対応して透明保護フィルムを形成する位相差フィルムの遅相軸等の光軸が変化して偏光子の吸収軸等の光軸変化を相殺する補償作用を示し、クロスニコルに配置した場合に偏光子の光軸方向と共にその光軸からズレた方位においても光漏れを抑制できると共に、位相差の波長分散も抑制できてニュートラル性（無着色性）に優れ直線偏向性が変化しにくい偏光板を得ることができ、それを用いて広い視野角でコントラスト等の表示品位に優れる液晶表示装置等を形成することができる。また偏光板は、位相差フィルムが透明保護フィルムを兼ねるため薄型軽量性にも優れている。

【0008】

【発明の実施形態】

本発明による偏光板は、偏光子の少なくとも片面に、波長 550 nm の光による面内位相差が 190 ~ 320 nm である 2 層の位相差フィルムよりなる透明保護フィルムを、その各位相差フィルムの遅相軸が偏光子の吸収軸と平行関係となるように接着してなり、かつ面内の屈折率を n_x 、 n_y 、厚さ方向の屈折率を n_z とし $n_x > n_y$ 及び $N_z = (n_x - n_z) / (n_x - n_y)$ としたとき、前記 2 層の位相差フィルムが当該 N_z に基づいて 0.65 ~ 0.85 のものと 0.15 ~ 0.35 のものの組合せからなるものである。その例を図 1 に示した。1 が偏光子、2、3 が透明保護フィルムで、21、22 が位相差フィルムであり、4 は接着剤層である。

【0009】

偏光子としては、自然光を入射させた場合に直線偏光が透過する適宜なものをを用いることができ特に限定はない。好ましく用いいうる偏光子は、偏光度に優れる透過光が光透過率よく得られるものである。斯かる点よりは自然光を入射させた場合に直線偏光が透過すると共に他の光は吸収される吸収二色性偏光子が好まし

く、特に薄型化や柔軟性による取扱性などの点より偏光フィルムからなるものが好ましい。なお吸収二色性偏光子は、液晶性二色性染料の塗布配向層などからなっているもよい。

【0010】

前記した偏光フィルムからなる吸収二色性偏光子としても適宜なものを用いる。可視光域の広い波長範囲で直線偏光を得る点などよりは例えばポリビニルアルコールや部分ホルマール化ポリビニルアルコールの如きポリマーからなるポリビニルアルコール系フィルムにヨウ素又は／及びアゾ系やアントラキノ系、テトラジン系等の二色性染料を吸着方式等の適宜な方式で含有させて延伸配向処理したものの就中、一軸延伸処理したフィルムが好ましく用いる。

【0011】

図例の如く偏光子1の片面又は両面には透明保護フィルム2、3が接着積層されるが、本発明においてはその少なくとも片面における透明保護フィルム2は、波長550nmの光による面内位相差がいずれのものも190～320nmであり、かつNzが0.65～0.85のものと0.15～0.35のものととの組合せによる2層の位相差フィルム21、22にて形成される。なお前記のNzは、位相差フィルムにおける面内の屈折率をnx、ny、厚さ方向の屈折率をnzとして $nx > ny$ としたとき、式： $Nz = (nx - nz) / (nx - ny)$ にて定義される。

【0012】

前記において当該2層の位相差フィルムは、その各位相差フィルムの遅相軸が偏光子の吸収軸と平行関係となるように接着積層される。その遅相軸と吸収軸の平行関係は、作業精度等の点より完全な平行状態を意味するものではないが補償効果の点よりは交差角度が少ないほど好ましい。その場合の位相差フィルムの遅相軸、偏光子の吸収軸は正面（方位角：0）からの視角に基づく。Nzが相違する位相差フィルムの積層順序は任意であり、図例ではNz0.65～0.85のもの21を介してNz0.15～0.35のもの22が偏光子1に接着積層されており、この配置順序が補償効果の点より好ましい。なお前記の面内位相差は、 $\Delta n = nx - ny$ として、その屈折率差と位相差フィルムの厚さ（d）との積（ $\Delta n \cdot d$ ）として算出することができる。

【 0 0 1 3 】

位相差フィルムは、例えば高分子フィルムを一軸又は二軸等の適宜な方式で延伸処理してなる複屈折性のフィルムなどとして得ることができる。光透過率に優れて配向ムラや位相差ムラの少ない位相差フィルムが好ましく用いられる。前記した位相差とNzの特性を示す位相差フィルムの形成は、例えば高分子フィルムに熱収縮性フィルムを接着し加熱によるその熱収縮性フィルムの収縮力の作用下に配向処理して厚さ方向の屈折率を制御する方法や、厚さ方向に電界を印加して配向を制御しつつ高分子フィルムを得てそのフィルムを延伸処理する方法などにより行うことができる。その場合に処理対象のフィルムのポリマー種や延伸条件、熱収縮性フィルムの種類や印加電圧等を変更することで位相差やNzを変化させることができる。なお通常の一軸等による延伸処理ではNzが0以下又は1以上となる。

【 0 0 1 4 】

位相差フィルムを形成する前記の高分子は、適宜なものであってよく特に限定はない。就中、透明性に優れるものが好ましい。また応力の発生による位相差の変化を抑制する点より光弾性係数の小さいものが好ましい。ちなみにその例としてはポリカーボネートやポリアリレート、ポリスルホンやポリプロピレン等のポリオレフィン、ポリエチレンテレフタレートやポリエチレンナフタレート等のポリエステル、ビニルアルコール系ポリマーやノルボルネン系ポリマー、アクリル系ポリマーやスチレン系ポリマー、セルロース系ポリマーやそれらポリマーの2種又は3種以上を混合したポリマーなどがあげられる。

【 0 0 1 5 】

透明保護フィルムないしそれを形成する位相差フィルムと偏光子の接着積層は保護効果の向上や光学軸のズレ防止、ゴミ等の異物の侵入防止などを目的とし、例えば透明接着層を介した接着方式などの適宜な方式にて行うことができその接着剤等についても特に限定はない。偏光子や透明保護フィルムの光学特性の変化防止等の点よりは硬化や乾燥の際に高温のプロセスを要しないものが好ましく、長時間の硬化処理や乾燥時間を要しないものが望ましい。斯かる点よりはポリビニルアルコール系接着剤や粘着剤が好ましく用いうる。なお図例では位相差フイ

ルムと偏光子を接着する接着層の図示は省略している。

【 0 0 1 6 】

前記の粘着剤には例えばアクリル系重合体やシリコン系ポリマー、ポリエステルやポリウレタン、ポリエーテルや合成ゴムなどの適宜なポリマーを用いてなるものを用いることができる。就中、光学的透明性や粘着特性、耐候性などの点よりアクリル系粘着剤が好ましい。なお図例の如く接着層 4、特に粘着層は、液晶セル等の被着体への接着を目的に偏光板の片面又は両面に必要に応じて設けることもできる。その場合、粘着層が表面に露出するときにはそれを実用に供するまでの間、セパレータ等を仮着して粘着層等の表面の汚染等を防止することが好ましい。

【 0 0 1 7 】

なお図例の如く補強、耐熱性や耐湿性の向上等の適宜な目的を有する透明保護フィルムは必要に応じ偏光子 1 の両面に設けうるものであるが、その場合に一方の透明保護フィルムを上記した位相差フィルムで形成しないときには、例えば TAC 等の適宜な樹脂の塗布層や樹脂フィルムのラミネート層などとして従来に準じて形成することができる。

【 0 0 1 8 】

前記の場合の透明保護層は、上記した補償効果の維持の点より位相差が可及的に小さいことが好ましく、位相差がある場合には N_z が 0 若しくは 1 又はそれらの近傍であることが好ましい。さらにその N_z が 0 又はその近傍の透明保護層は、その進相軸が偏光子の吸収軸と平行関係となるように設けることが好ましく、 N_z が 1 又はその近傍の透明保護層は、その遅相軸が偏光子の吸収軸と平行関係となるように設けることが好ましい。

【 0 0 1 9 】

図 2 に本発明と従来例を対比して、視角の変化による偏光板の軸ズレの様子をポアンカレ球を用いた模式図として示した。(a) が本発明による偏光板、(b) 及び (c) が従来例の偏光板であり、その (b) は位相差が $190 \sim 320 \text{ nm}$ で N_z が 0.1 \sim 0.9 の複屈折性を示す透明保護フィルムをその遅相軸が偏光子の吸収軸に対し平行となるように配置してなる特開平 4 - 3 0 5 6 0 2 号公報

に準拠した偏光板である。また (c) は透明保護フィルムに面内位相差が約 30 nm以下で、Nzが1～30のものをを用いた偏光板である。

【0020】

前記のポアンカレ球では半径にて視角を表しており、偏光子の吸収軸Aが45度となるように配置して0度方向から見たときの視角の変化にて光軸の見掛け角度が変化する様子を太線で示している。ただしその軸変化は説明のため実際より大きくしている。なお図例では偏光子の吸収軸Aと、位相差フィルム（透明保護フィルム）の遅相軸Sについて示しているが、偏光子の透過軸と吸収軸、及び位相差フィルムの進相軸と遅相軸は常に直交状態を形成するものであるので当該透過軸と進相軸の関係でも図と同じように変化する。

【0021】

図2において偏光子の吸収軸Aは、視角の変化で徐々に平行になるように変化する元の角度から大きく変化する。また前記偏光板の位相差フィルム等の側に別の偏光子をクロスニコルに配置した場合における前記吸収軸Aと平行な透過軸T（破線）は、視角の変化で吸収軸Aとは反対方向に変化して吸収軸Aとの角度のズレが徐々に大きくなる。これらの変化は、(a)～(c)のいずれの場合も同様である。

【0022】

一方、(c)の従来例において透明保護フィルムの遅相軸S3は、視角の変化に伴ってほぼいつも視角に対し水平方向に発生するので図の如く0度と見なしうる。しかも位相差は、視角の変化で徐々に大きくなる。位相差の最大値を約40 nm程度とすると偏光子を透過した光 α は、ポアンカレ球上で遅相軸S3を中心として回転変換を受け、そのとき波長により作用の大きさが相違して短波長の光ほど速く回り（波長分散）、図の如く α blueから α redと広がる。そのため本来平行であるはずのクロスニコル間の吸収軸Aと透過軸Tの関係が崩れる上に、透明保護フィルムによる位相差の影響も受けて当該透過軸Tの偏光子を透過する光の透過率は大きくなる（光漏れ）。

【0023】

他方、(b)の従来例において透明保護フィルムの遅相軸S2は、Nzが0。

1 ～ 0.9 であり、0.5 近傍（図例では 0.5）では図の如くその角度が殆ど変化せず、図例では遅相軸 S 2 の視角による軸変化は殆ど生じない。その場合、正面方向では透明保護フィルムと偏光子の光軸が一致しているため位相差の影響はでないが、軸ズレに伴ってその影響が現れる。

【 0 0 2 4 】

図 2（b）の例での面内位相差は可視光の $1/2$ 波長程度であるので偏光子を透過した光 α は、図の如くポアンカレ球上で遅相軸 S 2 を中心として π の回轉變換を受け吸収軸 A と遅相軸 S 2 に対してほぼ対称な位置に変換される。その変換の結果、クロスニコルに配置した当該偏光子の透過軸 T が変化した角度近傍の略直線偏光となりクロスニコル関係が維持されるように補償されて光漏れが大幅に軽減される。

【 0 0 2 5 】

しかし前記の場合、上記（c）と同様に波長分散で短波長の光ほど速く回り、図の如く α blue から α red と広がる。透明保護フィルムによる位相差が仮に波長 550 nm の光に対して $1/2$ 波長となるように設定されている場合、その波長光では前記した π の回轉變換が生じて補償されるが、他の波長光では $1/2$ 波長よりずれて正確な π の回轉變換が生じずに π よりも大きい小さい角度の回轉變換となり、クロスニコルに配置した当該偏光子の透過軸 T が変化した角度からずれた光や楕円偏光となるため当該透過軸 T の偏光子を透過することとなり、図例では青色光や赤色光で光漏れが発生して直交透過率の上昇や着色の原因となる。

【 0 0 2 6 】

前記に対し図 2（a）による本発明の偏光板における透明保護フィルム 2 を形成する位相差フィルム 2 1 の遅相軸 S 2 1 は、位相差フィルムの Nz が 0.65 ～ 0.85（図例では 0.75）の間にあるので吸収軸 A の変化角度と元の角度との間でその $1/2$ 近傍となるように変化し、図例での視角による軸変化は常に吸収軸 A の変化の約 $1/2$ となる。またその場合、上記（b）と同様に位相差フィルム 2 1 と偏光子の軸ズレに伴って位相差の影響が現れ、偏光子を透過した光 α がポアンカレ球上で遅相軸 S 2 1 を中心として π の回轉變換を受け、波長分散で α blue から α red と広がると共に、視角により変化した吸収軸 A の元の角度と

ほぼ等しい角度の直線偏光近傍となるように補償されて透明保護フィルムを形成する次の位相差フィルム 2 2 に入射する。

【 0 0 2 7 】

位相差フィルム 2 2 は N_z が 0. 1 5 ~ 0. 3 5 (図例では 0. 2 5) の間にあるのでその遅相軸 S_{22} は、前記した遅相軸 S_{21} の変化と対称な軸ズレが生じる。図例では N_z 0. 7 5 の位相差フィルム 2 1 による遅相軸 S_{21} の変化に対し N_z 0. 2 5 の位相差フィルム 2 2 による遅相軸 S_{22} が対称に変化するの
で、吸収軸 A に対しクロスニコルに配置された偏光子の透過軸 T の角度変化の $1/2$ となるように変化する。

【 0 0 2 8 】

前記の場合、先の位相差フィルム 2 1 で回転変換を受けた α blue ~ α red は、ポアンカレ球上で遅相軸 S_{22} を中心として π の回転変換を受け、波長分散で α blue から α red に広がる。しかしこのときの変化は、先に受けた変化を打ち消す働きをするものであり、そのため図の如く波長に関わらずクロスニコルに配置された当該偏光子の透過軸 T と等しい角度にほぼ収束するように補償される。従ってほぼ全ての波長でクロスニコル関係が維持されて、例えば中心波長を 5 5 0 nm とした場合にも青色光や赤色光で光漏れすることが防止され、透過光の着色化が防止される。

【 0 0 2 9 】

本発明による偏光板は、例えば液晶表示装置の形成などの従来に準じた適宜な目的に好ましく用いる。その実用に際しては片側又は両側に各種目的の保護層や表面反射の防止等を目的とした反射防止層又は／及び防眩処理層、光拡散層などの適宜な機能層を付与することもできる。反射防止層は、例えばフッ素系ポリマーのコート層や多層金属蒸着膜等の光干渉性の膜などとして適宜に形成することができる。また防眩処理層も例えば微粒子含有の樹脂塗工層やエンボス加工、サンドブラスト加工やエッチング加工等の適宜な方式で表面に微細凹凸構造を付与するなどにより表面反射光が拡散する適宜な方式で形成することができる。

【 0 0 3 0 】

さらに光拡散層も前記防眩処理層に準じて形成することができる。なお前記の

微粒子には、例えば平均粒径が $0.5 \sim 20 \mu\text{m}$ のシリカや酸化カルシウム、アルミナやチタニア、ジルコニアや酸化錫、酸化インジウムや酸化カドミウム、酸化アンチモン等の導電性のこともある無機系微粒子や、ポリメチルメタクリレートやポリウレタの如き適宜なポリマーからなる架橋又は未架橋の有機系微粒子などの適宜なものを1種又は2種以上用いる。なお防眩処理層や光拡散層は、透明保護フィルムの拡散化や粗面化等にてそれと一体化したものとして形成することもできる。

【0031】

一方、液晶表示装置は、従来の偏光板に代えて本発明による偏光板を用いてそれを液晶セルの片側又は両側に配置することにより形成することができる。その場合、2層の位相差フィルムにて形成した透明保護フィルムが偏光子と液晶セルの間に位置するように配置することが表示品位の向上等の点より好ましいが、これに限定するものではない。

【0032】

【実施例】

参考例

ポリビニルアルコールフィルムを温水中に浸漬して膨潤させた後、ヨウ素／ヨウ化カリウム水溶液中にて染色し、ホウ酸水溶液中で一軸延伸処理して偏光子を得た。これは、分光光度計にて単体透過率、平行透過率及び直交透過率を調べたところ透過率43.5%、偏光度99.9%のものであった。

【0033】

実施例1

ポリカーボネート（PC）フィルムの両面に粘着層を介し熱収縮性フィルムを接着して加熱下に一軸延伸処理し、波長550nmの光に基づく（以下同じ）面内位相差が268nmで、 N_z が0.74の位相差フィルムAを得た。また同様に処理して面内位相差が260nmで、 N_z が0.26の位相差フィルムBを得た。次に参考例で得た偏光子の片面にポリビニルアルコール系接着剤を介しTACフィルムを接着して透明保護層を形成した後、その偏光子の他面にポリビニルアルコール系接着剤を介し位相差フィルムAを接着し、その上にアクリル系粘着層を介

し位相差フィルムBを重畳接着して透明保護フィルムを形成し、偏光板を得た。
 なおいずれの位相差フィルムもその延伸軸が遅相軸となっており、その遅相軸が
 偏光子の吸収軸と平行になるよう接着した。

【0034】

実施例 2

実施例 1 に準じ面内位相差が 2 6 5 nm で、Nz が 0 . 8 2 の位相差フィルム A
 と、面内位相差が 2 6 0 nm で、Nz が 0 . 2 1 の位相差フィルム B を得てそれら
 を用いて偏光板を得た。

【0035】

実施例 3

実施例 1 に準じ面内位相差が 2 5 9 nm で、Nz が 0 . 6 7 の位相差フィルム A
 と、面内位相差が 2 6 2 nm で、Nz が 0 . 3 2 の位相差フィルム B を得てそれら
 を用いて偏光板を得た。

【0036】

比較例 1

位相差フィルム A、B からなる透明保護フィルムに代えて、面内位相差が 6 nm
 で、Nz が 8 の T A C フィルムからなる透明保護フィルムとしたほかは、実施例
 1 に準じて偏光板を得た。

【0037】

比較例 2

位相差フィルム A に代えて、面内位相差が 2 6 5 nm で、Nz が 1 . 0 1 の位相
 差フィルムを用いたほかは、実施例 1 に準じて偏光板を得た。この位相差フィル
 ムは、熱収縮性フィルムを接着せずに加熱下に一軸延伸処理したものである。

【0038】

比較例 3

実施例 1 に準じ面内位相差が 6 3 0 nm で、Nz が 0 . 9 1 の位相差フィルム A
 と、面内位相差が 5 1 5 nm で、Nz が 0 . 6 7 の位相差フィルム B を得てそれら
 を用いて偏光板を得た。

【0039】

比較例 4

実施例 1 に準じ面内位相差が 2 6 3 nm で、 N_z が 0. 4 1 の位相差フィルム A と、面内位相差が 2 5 5 nm で、 N_z が 0. 1 7 の位相差フィルム B を得てそれらを用いて偏光板を得た。

【 0 0 4 0 】

比較例 5

実施例 1 に準じ面内位相差が 2 7 4 nm で、 N_z が 0. 9 4 の位相差フィルム A と、面内位相差が 2 7 7 nm で、 N_z が 0. 9 2 の位相差フィルム B を得てそれらを用いて偏光板を得た。

【 0 0 4 1 】

比較例 6

位相差フィルム A、B からなる透明保護フィルムに代えて、面内位相差が 2 6 0 nm で、 N_z が 0. 7 5 の位相差フィルムからなる透明保護フィルムとしたほか、実施例 1 に準じて偏光板を得た。この位相差フィルムは、実施例 1 に準じて得たものである。

【 0 0 4 2 】

評価試験

実施例、比較例で得た偏光板について分光強度を図 3 に示した装置にて測定した。すなわち光源 K とピンホール P とレンズ R とで平行光線を形成し、それを実施例、比較例で得た偏光板からなるサンプル S に入射させてその透過光を分光器 B を介しディテクタ D で受光して分光強度を測定した。なおサンプルは、偏光板の位相差フィルム等からなる透明保護フィルム側をガラス板にその吸収軸が辺に対して 4 5 度で傾斜するように粘着層を介し接着し、ガラス板の反対面に偏光子をクロスニコルに配置して粘着層を介し接着して得た。

【 0 0 4 3 】

また前記の測定では平行光線に対して垂直な回転軸 γ を介して回転 β しうる回転ステージにサンプル S をその位相差フィルムからなる透明保護フィルム側を光源側として光線に対して垂直となるように、かつ偏光子の吸収軸が回転軸 γ に対して 4 5 度となるように取付けた。次に測定した分光強度と基準分光強度との比

から透過率を算出し、その値より三刺激値を元に L 、 a 、 b を算出して黒色点との色差 $\Delta E 0$ を求めた。一方、サンプルを回転軸 γ を介し 75 度回転させて前記に準じ分光透過率を調べ、黒色点との色差 $\Delta E 75$ を求めると共に、それらの結果より回転角が 0 度の時と 75 度の時の色座標より色差 $\Delta E 75-0$ を算出した。なお前記の基準分光強度は、前記図 3 の装置においてサンプル S のない状態での装置の分光強度に基づく。

【 0 0 4 4 】

前記の結果を次表に示した。

	回転角 0 度				回転角 7 5 度				色 差
	L	a	b	$\Delta E 0$	L	a	b	$\Delta E 75$	$\Delta E 75-0$
実施例 1	2.120	1.405	-1.734	3.078	2.147	1.481	-2.313	3.486	0.585
実施例 2	2.108	1.472	-1.685	3.074	3.134	1.445	1.602	3.805	3.444
実施例 3	2.071	1.478	-1.239	2.830	2.788	1.5	-2.943	4.323	1.849
比較例 1	1.998	1.523	-1.121	2.751	17.42	3.755	5.398	18.620	16.891
比較例 2	2.152	1.448	-1.387	2.941	11.25	3.889	6.443	13.535	12.249
比較例 3	2.588	1.914	-1.652	3.618	24.9	8.335	7.462	27.298	24.942
比較例 4	2.082	1.397	-1.505	2.924	9.833	5.005	-4.316	11.848	9.000
比較例 5	2.045	1.618	-1.540	3.028	13.9	4.11	-7.645	16.387	13.565
比較例 6	2.176	1.362	-2.326	3.464	3.492	5.318	-6.862	9.357	6.161

【 0 0 4 5 】

前記の表と目視観察の結果より、正面方向の黒色点からの色差 $\Delta E 0$ では実施例と比較例で殆ど差は認められないが、75 度方向の色差 $\Delta E 75$ では実施例において通常の偏光板である比較例 1 及び他種の比較例 2 に比べて明確に小さくなっており、光漏れが抑制されていることがわかる。従って比較例 1、2 の如く N_z が 1 以上では補償効果が発現しない。また比較例 3 では色差 $\Delta E 75$ が比較例 1、2 よりも大きくなっており、位相差が所定値を超えても補償効果が発現しないことがわかる。

【 0 0 4 6 】

一方、比較例 4 では実施例に比べて補償効果が小さくて光漏れが多く、比較例 5 でも比較例 1 と同程度の光漏れを生じて改善効果が認めらず、従って本発明による Nz の組合せが必要な補償効果の発現に不可欠であることがわかる。他方、比較例 6 では色差 ΔE_{75} が比較例 1 より小さくなっているものの、a と b の値が大きくて目視観察においても透過光が青紫色に抜けていた。これは青色や赤色の領域で最適に補償されていないことを意味する。また 0 度と 75 度の間における角度においてもその回転角が大きくなるほど色差 ΔE が徐々に大きくなり目視観察においても抜け（光漏れ）が徐々に大きくなっていることが確認された。

【 0 0 4 7 】

前記に対し実施例では殆ど無彩色に近く、a と b の値も比較例 6 より小さくて補償効果が可視光域の広い範囲で達成されていることがわかる。またサンプルの角度の関係では 45 度を最大にそれ以外の角度では光漏れは徐々に小さくなるが、その場合にも実施例では顕著な補償効果を示したが比較例ではその効果が発生しなかった。以上より本発明にて広帯域の可視光域にて視角変化による光漏れを防止しうる偏光板の得られていることがわかる。

【図面の簡単な説明】

【図 1】

実施例の説明図

【図 2】

視角の変化による偏光板の軸ズレの様子を説明した模式図

【図 3】

分光強度測定の説明図

【符号の説明】

1 : 偏光子


2、3 : 透明保護フィルム (21、22 : 位相差フィルム)

特許出願人 日東電工株式会社


代 理 人 藤 本 勉

【書類名】 図面


【図 1】



【図 2】



【図 3】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 クロスニコルに配置した偏光子を光軸からズレた方位より斜視しても光漏れを生じにくく、かつ波長分散による着色も生じにくくてニュートラル性に優れる偏光板の開発。

【解決手段】 偏光子(1)の少なくとも片面に、波長550nmの光による面内位相差が190~320nmである2層の位相差フィルム(21, 22)よりなる透明保護フィルム(2)を、その各位相差フィルムの遅相軸が偏光子の吸収軸と平行関係となるように接着してなり、かつ面内の屈折率を n_x 、 n_y 、厚さ方向の屈折率を n_z として $n_x > n_y$ 及び $N_z = (n_x - n_z) / (n_x - n_y)$ としたとき、前記2層の位相差フィルムが当該 N_z に基づいて0.65~0.85のものと0.15~0.35のものととの組合せからなる偏光板。

【効果】 視角の変化に対応して透明保護フィルムを形成する位相差フィルムの遅相軸等の光軸が変化して偏光子の吸収軸等の光軸変化を相殺する補償作用を示す。

【選択図】 図1

特 2000-340416

認定・付加情報

特許出願の番号	特願 2000-340416
受付番号	50001442679
書類名	特許願
担当官	第一担当上席 0090
作成日	平成12年11月 9日

<認定情報・付加情報>

【提出日】	平成12年11月 8日
-------	-------------

次頁無

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号 [000003964]

1. 変更年月日	1990年 8月31日
[変更理由]	新規登録
住 所	大阪府茨木市下穂積1丁目1番2号
氏 名	日東電工株式会社